



**Сафлоровый лоскутный воск
Saflor Lappenwachs**

Деревянные поверхности Внутренние работы Сухие помещения

Назначение материала. Сафлоровый лоскутный воск (Saflor Lappenwachs) применяется как финишное покрытие для придания древесине грязе-, водоотталкивающих и антистатических свойств, оставляя практически неизменным цвет древесины.

Область применения. Стены, потолок, лестницы (балясины, перила), балки (перекрытия), мебель (кроме столешниц), двери.

Характеристика материала. Сафлоровый лоскутный воск - это смесь пчелиного воска и натуральных масел. Вместо льняного масла в данной рецептуре используется Сафлоровое масло (Safloröl), которое практически не изменяет цвет древесины. Особенно рекомендуется для отделки мебели, дверей и деревянной облицовки стен.

Условия нанесения и высыхания материала		
Температура/Влажность	10 – 35°C / При относительной влажности 40 – 60%)	
Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	Высыхание первого слоя	Высыхание второго слоя
	24 часа	24 часа
Окончательное твердение	3 - 4 недели	

Расход материала	
Количество слоев нанесения	Максимально - 2 слоя
Расход материала на 1 м ²	на один слой - 36 мл

Хранение и утилизация материала	
Срок хранения	Не менее 2 лет
Температура	Не ниже 0°C
Влажность	Сухое прохладное место
Утилизация	Остатки не сливать в канализацию. Утилизировать в соответствии с действующими в стране рекомендациями по утилизации ЛКМ

Свойства материала	
Состав	Сафлоровое масло, древесное стодолевое масло, очищенный пчелиный воск, сиккатив (сушащее вещество без свинца)
Цвет	Прозрачный белый
Консистенция	Желеобразная
Тип поверхности	Полуглянцевая
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Устойчивость к истиранию	Высокая
Светостойкость	Высокая
Колеровка	Не рекомендуется

Дополнительные данные			
Упаковка материала	Банка стеклянная	Банка жестяная	
Объем упаковки	Арт. № 529.1	Арт. № 530	Арт. № 531
	0,18 л	1,0 л	2,5 л
Санитарно-эпидемиологическое заключение	77.01.12.231.П.061465.07.08		

Указания по безопасности. Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. В связи с возможностью самовозгорания использованных тряпок, пропитанных Сафлоровым лоскутным воском, их следует хранить в емкости с водой. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природными веществам.

Технологии применения
Защита и декорирование.
Тип поверхности
Ничем необработанная, чистая, сухая и отшлифованная поверхность.
Подготовка поверхности
Необработанную поверхность отшлифовать, очистить от пыли, смоляные пятна удалить спиртом или Живичным скипидаром (Balsamterpentinöl).
Подготовка материала
<i>Подготовка не колерованного Saflor Lappenwachs</i> Не требуется. Сафлоровый лоскутный воск можно сразу наносить на подготовленную поверхность.
<i>Подготовка колерованного Saflor Lappenwachs</i> Необходимо сначала размешать пигмент в маленьком количестве Сафлорового лоскутного воска, потом тщательно перемешать с основной массой воска, а затем наносить на поверхность.
Необходимый инструмент
Хлопковая тряпка или кисть из натуральной щетины. Для полировки применяется щетка из конского волоса или хлопковая тряпка.
Методика нанесения/применения
Сафлоровый лоскутный воск равномерно втирать в поверхность древесины очень тонким слоем, не оставляя излишков и подтеков. При обработке больших площадей воск разбавить Живичным скипидаром (Balsamterpentinöl) в соотношении 1:1 и втереть в поверхность при помощи кисти, потом обязательно излишки воска тщательно удалить сухой тряпкой. Остатки неиспользованного воска переложить в герметичную стеклянную или металлическую тару, по емкости соответствующую оставшемуся объему.
Последующая обработка поверхности
При желании покрытие отполировать до образования легкого шелковистого блеска аккуратными движениями щеткой из конского волоса или хлопковой тряпкой.
Очистка инструмента
Сразу после работы рекомендуется очистить Живичным скипидаром (Balsamterpentinöl) или тёплым раствором Марсельского мыла (Marseiller Seife).
Уход
Не требуется
Исправление дефектов и восстановление покрытия
При сильном дефекте поврежденный участок отшлифовать и затем по вышеуказанной технологии нанести Сафлоровый лоскутный воск. При незначительном дефекте место дефекта промыть 2,5% раствором соды. Далее по вышеуказанной технологии.

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов приготовления и нанесения материала, воздействия на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием Сафлорового лоскутного воска следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или при внесении изменения в продукт старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной немецкой инструкции (см. сайт).

«Крайдецайт натуральные краски»
Тел.: +7 (495) 722-79-14;
+7 (495) 621-75-17
info@kreidezeit.ru
www.kreidezeit.ru

