

Decomet G



DECOLOR
» House of colors «

Штукатурка

Силоксановая штукатурка для наружного и внутреннего применения.



ОПИСАНИЕ

DECOMET G это тонкослойная штукатурка на основе полимерных связующих, которая отличается равномерной зернистой поверхностью, применяется для декоративной отделки фасадов зданий, в том числе и для многоэтажных. Легко наносится и хорошо держится на всех строительных поверхностях: на основную штукатурку системы теплоизоляции фасадов, на классические мелкозернистые известково-цементные и цементные штукатурки, бетонную поверхность а также на фибробетонные и гипсокартонные панели, ДСП, и тд.

Соотношение между грубыми и мелкими песчаными наполнителями и комбинация современных загустителей и веществ, для сохранения влажности позволяет штукатурным смесям иметь низкую вязкость, что очень помогает при нанесении и шпаклевке, а так же увеличивает время обработки нанесенной штукатурки. Высокое содержание силоксановых добавок позволяет штукатурке Decomet G сохранять отличный водоотталкивающий эффект, устойчивость к дыму, солнечным лучам и другим атмосферным явлениям, что обеспечивает надежность при любых климатических условиях. Обработанные штукатуркой поверхности надолго защищены от появления водорослей и плесени, поэтому добавка биоцидных веществ не требуется. Из-за относительно высокой паропроницаемости, нетипичной для акриловых штукатурок, может быть использована в качестве финишной штукатурки в контактных фасадных системах теплоизоляции на основе минеральной ваты.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упаковка:

Ведро: 25 кг

Хранение: Хранение и транспортировка при температуре от + 5°C и + 25°C, В защищенном от прямых солнечных лучей и в недоступном для детей месте. не замораживать!

Очистка: сразу после использования инструменты тщательно промыть водой.

СВОЙСТВА

- тонкослойная
- равномерная зернистая поверхность
- низкая вязкость
- высокая паропроницаемость
- Высокий водоотталкивающий эффект
- отличная устойчивость к дыму, солнечным лучам и другим атмосферным явлениям, что обеспечивает надежность при любых климатических условиях

НАНЕСЕНИЕ

Инструкции по работе:

Подготовка основания:

Основание должно быть чистым, сухим, немного шероховатым (идеально подходит шероховатость классической заглаженной штукатурки с зернистостью 1,0мм), прочным (твердость основания под давлением - минимум 1,5 МПа., -CSII в соответствии с EN998-1), без водорастворимых солей, жиров и других загрязнений. Возможные мелкие неровности - выпуклости и ямочки - делают сложным заглаживание нанесенной штукатурки, поэтому рекомендуется тщательно отнестись к подготовке основания. Ремонтные составы перед нанесением декоративной штукатурки следует высушивать как минимум от 7 до 10 дней на см. толщины. На свежие бетонные основания декоративная штукатурка наносится по прошествии одного месяца (указанное время сущения при нормальных условиях: Темп=+20 С, отн. вл. воздуха = 65%). Старые твердые штукатурки следует отчистить от плохо схватившихся слоев штукатурки, отбрызгов и других декоративных нанесений. После очистки следует удалить набравшуюся на поверхности пыль - поверхность следует вымыть, протереть и в случае необходимости выровнять. Для очистки фибробетонных и бетонных оснований следует использовать струю горячей воды или пара. Таким образом с новых оснований удаляются следы масел для опалубки, а со старых сажа, мох, лишайник, остатки краски итд.

Подготовка штукатурной смеси к нанесению:

Штукатурную смесь следует перед нанесением тщательно перемешать, по необходимости (в порядке исключения) разбавить водой (не более 1 л., на ведро). Обязательно следует проверить оттенок, после чего штукатурную смесь следует эгализировать, чтобы удалить минимальную – не видимую глазом - разницу между ведрами. В большой емкости следует тщательно перемешать четыре ведра смеси. После употребления четверти, таким образом подготовленной смеси в емкость следует засыпать следующее ведро штукатурки и тщательно перемешать. Эгализация белых неразведенных штукатурок одной марки не нужна.

Любое "исправление" штукатурной смеси во время нанесения (добавка красок, разведение жидкостями) не допускается.

Нанесение штукатурной смеси:

Штукатурная смесь наносится слоем толщиной несколько больше чем размер зерна с помощью шпателя или набрызгивается штукатурной машиной. При набрызгивании следует учитывать спецификации производителя оборудования. После нанесения штукатурку следует загладить кельмой. Заглаживать штукатурку следует круговыми движениями до образования равномерной поверхности. Нанесение штукатурки должно происходить быстро, без остановок от одного края стены до другого. На стенных поверхностях, которые распространяются через несколько

этажей, штукатурку следует наносить одновременно на всех этажах: нанесение штукатурки в таком случае всегда начинается на верхнем этаже, на нижних этажах штукатурка наносится методом ступенчатого набрасывания. Большие стенные поверхности следует с помощью желобов, окантовок, рамок или иным способом разделить на небольшие плоскости. Это поможет избежать затруднений при непрерывном нанесении штукатурки, а также затруднений из-за неровного основания.

Сстыковку угловых поверхностей можно облегчить с помощью тщательно заглаженных линий шириной в несколько см., обладающих хорошим декоративным эффектом. Декоративные линии, желобки, окантовки, рамки и т.д., наносятся перед нанесением декоративной штукатурки. Декоративные элементы следует защищать с помощью соответствующих красок, обращая особое внимание на то, чтобы не наносить защитный слой на основание для оштукатуривания.

Сопротивление осадкам свежих оштукатуренных поверхностей при нормальных условиях (Темп., = +20 С, отн., вл., воздуха = 65%) достигается по прошествии 24 часов.

Оттенки: база «а» (белая), база «с» (прозрачная), под колеровку в специальной машине

Расход:

~2,5 kg/m² (Decomet G 1.5)

~3,1 kg/m² (Decomet G 2.0)



DECOLOR

Decolor d.o.o. ■ Osredke 8 ■ 1262 Dol pri Ljubljani ■ Slovenija ■ info@decolor.si ■ www.decolor.si