



Твердое масло для пола Fußbodenhartöl



Деревянные поверхности

Внутренние работы

Сухие и влажные помещения

Назначение материала. Твердое масло для пола (Fußbodenhartöl) применяется для создания износостойчивой защиты деревянных поверхностей, пробки и натурального камня. Придает им грязеотталкивающие и антистатические свойства. Также Твердое масло для пола используется для тонировки обрабатываемой поверхности.

Область применения. Пол, мебель, двери, лестницы, стены.

Характеристика материала. Твердое масло для пола - это смесь натуральных масел с добавлением канифоли и живичного скипидара двойной очистки, хорошо проникающая в древесину (пропитывает верхний слой, несущий нагрузку, после чего древесина становится более устойчивой к истиранию). Твердое масло для пола колеруется всеми пигментами «Крайдецайт».

Свойства материала	
Состав	Льняное масло, льняное стандроловое масло, древесное стандроловое масло, живичный скипидар двойной очистки, известковая канифоль, канифольевый сложный эфир, сиккатив (сушащее вещество без свинца)
Цвет	Прозрачный медовый
Консистенция	Масляная жидкость
Тип поверхности	Матовая
Устойчивость к истиранию	Высокая
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Светостойкость	Высокая
Колеровка	Максимально до 40%

Условия нанесения и высыхания материала		
Температура/Влажность	10 – 35°C / При относительной влажности 40 – 60%)	
Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	Высыхание первого слоя	Высыхание второго слоя
	24 часа	24 часа
Окончательное твердение	3 - 4 недели	

Расход материала	
Количество слоев нанесения	Максимально - 2 слоя
Расход материала на 1 м ²	1-й слой - 60 мл; 2-й слой - 40 мл

Хранение и утилизация материала	
Срок хранения	Не менее 2 лет
Температура	Не ниже 0°C
Влажность	Сухое прохладное место
Утилизация	Остатки не сливать в канализацию. Утилизировать в соответствии с действующими в стране рекомендациями по утилизации ЛКМ

Дополнительные данные		
Упаковка материала	Банка жестяная	
Объем упаковки	Арт. № 310.1	Арт. № 311
	0,75 л	2,50 л
Санитарно-эпидемиологическое заключение	77.01.12.231.П.061464.07.08	

Указания по безопасности. Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. В связи с возможностью самовозгорания использованных тряпок, пропитанных Твердым маслом для пола, их следует хранить в емкости с водой. При проведении работ рекомендуется регулярно проветривать помещение. Сокращенное буквенное обозначение класса опасности в соответствии с директивами Евросоюза: Хп. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природными веществам.

Технологии применения
Защита и тонирование древесины.
Тип поверхности
Ничем необработанная, чистая, сухая и отшлифованная поверхность.
Подготовка поверхности
Необработанную поверхность отшлифовать, очистить от пыли, смоляные пятна удалить спиртом или Живичным скипидаром (Balsamterpentinöl).
Подготовка материала
<i>Подготовка не колерованного Fußbodenhartöl</i>
Не требуется. Твердое масло для пола можно наносить сразу на подготовленную поверхность.
<i>Подготовка колерованного Fußbodenhartöl</i>
Вначале пигмент размешать в маленьком количестве Твердого масла для пола, потом тщательно перемешать с основной массой масла. Заколерованный материал вылить в неглубокую емкость, соответствующую объему колерованного масла, и затем при постоянном перемешивании, наносить на поверхность.
Необходимый инструмент
Кисти из натуральной щетины или полотерная машина.
Методика нанесения/применения
Первый слой Твердого масла для пола на сильно впитывающую древесину (сосна, ель и т.п.) наносить щедро и равномерно, а на слабо впитывающую древесину (дуб, ясень и т.п.) - менее щедро. Через 15-20 минут все излишки тщательно удалить сухой тряпкой или полотером. После высыхания первого слоя масла нанести второй слой, но менее щедро, и также через 15-20 минут удалить излишки. Остатки неиспользованного Твердого масла для пола перелить в герметичную стеклянную или металлическую тару, по емкости соответствующую оставшемуся объему. Колерованное Твердое масло для пола наносить всегда только первым слоем. Вторым (финишным) слоем, кроме Твердого масла для пола, можно наносить Твердый воск для пола (Fußbodenhartwachs), Твердое масло для дерева (Holzhartöl), Твердое масло с воском (Hartwachsöl), технологию нанесения этих материалов см. соответствующие инструкции.
Последующая обработка поверхности
При покрытии полов примерно через 3 дня после нанесения второго слоя Твердого масла для пола рекомендуется нанести Воск Карнауба (Carnauba Emulsion).
Очистка инструмента
Сразу после работы рекомендуется очистить Живичным скипидаром (Balsamterpentinöl) или тёплым раствором Марсельского мыла (Marseiller Seife).
Уход
Еженедельно теплым раствором (3 ст. ложки Воска Карнауба (Carnaubawachs Emulsion) в 8,0-10,0 л теплой воды) производить влажную уборку полов (напольных покрытий). После высыхания отполировать. Не использовать горячую воду, синтетические моющие средства и губки с жесткой поверхностью, т.к. возможно повреждение масляной основы. При сильной загрязнённости применить раствор Марсельского мыла (Marseiller Seife) (см. инструкцию Марсельское мыло).
Исправление дефектов и восстановление покрытия
При сильном дефекте поврежденный участок отшлифовать и затем, по вышеуказанной технологии, нанести Твердое масло для пола. При незначительном дефекте место дефекта промыть 2,5% раствором соды. Далее по вышеуказанной технологии.

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов приготовления и нанесения материала, воздействия на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием Твердого масла для пола следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или при внесении изменения в продукт старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной немецкой инструкции (см. сайт).

«Крайдецайт натуральные краски»

Тел.: +7 (495) 722-79-14;

+7 (495) 621-75-17

info@kreidezeit.ru

www.kreidezeit.ru

